

# ÓLEO BRILLANTE SUPER BUNT

**DESCRIPCIÓN:** Pintura formulada con resinas alquídicas-ftálicas modificadas con aceites naturales, pigmentos, aditivos y cargas extendedoras seleccionadas.

**PROPIEDADES:** Excelente poder cubriente, brillo y resistencia al lavado. No compatible con superficies alcalinas ya que saponifica. Mayor rendimiento que Óleo Brillante Bunt.

**APLICACIÓN:** Puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola.  
En superficies nuevas, se recomienda aplicar un fondo de sello con látex de buena calidad. Compatible con aceites, óleos y esmaltes sintéticos de secado normal.

**DILUYENTE:** Como diluyente del producto y para limpieza de herramientas o equipos, usar Aguarrás Mineral o Diluyente Sintético.  
Para aplicación a pistola, se recomienda usar Diluyente Sintético.

**USOS:** Pintura decorativa para ser aplicada en interiores y exteriores sobre cualquier sustrato previamente tratado y que no sea atacable por solventes: Sellar con Látex (Buntlátex, Vinilbunt) en caso de muros de concreto estucado y empastado, ACEITE DE LINAZA o similar en caso de maderas o ANTIÓXIDO (Bunt Maestranza o Bunt tipo Asimet 2) en caso de metales.

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:** En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, óxidos y otros contaminantes o material disgregado. Las superficies deberán ser tratadas previamente con algún tipo de imprimación (Látex, Antióxido, etc.).  
Lavar con agua y escobillar para eliminar sales. Dejar secar.

**RENDIMIENTO:** Dependiendo del tipo de superficie, puede alcanzar unos 40 (m<sup>2</sup>/Gal)/mano

**SECADO a 20°C:** Seca al tacto entre 6 y 8 hrs.  
Para aplicación de manos sucesivas, se debe esperar 12 a 16 hrs.

**COLORES:** Blanco y colores según pedido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	
Peso específico	1.16 +/- 0.02 (gr/cm <sup>3</sup> )
Sólidos en peso	54.20 +/- 1 %
Sólidos en volumen	38.50 +/- 1 %

ENVASE: Se presenta en:	
1 galón	3.785 lt.
5 galones	18.925 lt
50 galones	189.25 lt.

