

GL

Mortero seco bimatricial para nivelación de pisos en espesores variables

BEMEZCLA GL ES UN MORTERO MODIFICADO DE MATRIZ CEMENTICIA Y RESINA, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA FORMAR RECUBRIMIENTOS DE ESPESORES VARIABLES SOBRE LOSAS Y SOBRELOSAS DE HORMIGÓN. PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES.

PRECAUCIONES

BEMEZCLA GL NO DEBE USARSE SOBRE SUPERFICIES DE YESO, NI APLICARSE SOBRE MADERA O PLÁSTICO. TAMPOCO ES RECOMENDABLE USARLO EN ANCLAJES Y ZONAS EXPUESTAS A ELEVADAS FUERZAS DE COMPRESIÓN O TRACCIÓN.

APLICACIÓN

PREPARACIÓN

AMASAR EL CONTENIDO DEL SACO CON 3,4 A 4 LITROS DE AGUA EN UN RECIPIENTE PLÁSTICO O BATEA. UNA VEZ FORMADA UNA MASA TRABAJABLE, PUEDE SER USADA DURANTE UNA HORA, REVOLVIÉNDOLA SI FUERA NECESARIO.

COLOCACIÓN

REMUEVA LOS RESTOS DE MEMBRANAS, YESOS, ACEITES Y GRASAS. ELIMINE TODA SUPERFICIE DE HORMIGÓN QUE SE PRESENTE DESCOMPUESTA O SOPLADA. LIMPIE EL POLVO DE LA SUPERFICIE IDEALMENTE SOPLANDO CON AIRE A PRESIÓN. HUMEDEZCA LA SUPERFICIE SOBRE LA CUAL SE VA A REALIZAR LA APLICACIÓN ELIMINANDO CUALQUIER ACUMULACIÓN EN FORMA DE AGUA APOZADA. REPARTA **BEMEZCLA GL** CON PLANA SOBRE LA SUPERFICIE A NIVEL Y PLATACHE AL CABO DE 15 A 30 MINUTOS.

EL ENDURECIMIENTO DE **BEMEZCLA GL** SE PRODUCE ANTES DE 24 HORAS. PARA UN MEJOR FRAGUADO, ESPECIALMENTE EN DÍAS CALUROSOS Y/O VENTOSOS, SE RECOMIENDA HUMEDECER LA SUPERFICIE TERMINADA 2 VECES DENTRO DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE FRAGUADO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AGUA DE AMASADO	: 0,085 A 0,1 LITROS DE AGUA POR CADA KILO DE BEMEZCLA GL
ESPELOR MÁXIMO APLICABLE	: 60 MM
ESPELOR MÍNIMO RECOMENDABLE	: 15 MM
TEMPERATURA DE TRABAJO	: DESDE 5° HASTA 23° C
RENDIMIENTO	: 1.79 KILOS/M2 POR CADA MM DE ESPESOR
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	: > 100 Kgf/CM2
TIEMPO DE TRABAJO UNA VEZ AMASADO	: 1 HORA APROXIMADAMENTE
DURACIÓN	: 6 MESES EN ENVASE SELLADO Y MANTENIDO BAJO TECHO, EN AMBIENTE SECO
TAMAÑO DE ENVASES	: SACOS DE PAPEL DE 40 KILOS APROXIMADAMENTE

IMPORTANTE

LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES AQUÍ DESCRITOS CORRESPONDEN A ENSAYOS DE LABORATORIO Y ESTÁN BASADOS EN UNA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS. LOS USUARIOS QUEDAN EN LIBERTAD DE EFECTUAR LAS PRUEBAS Y ENSAYOS QUE ESTIMEN CONVENIENTES. EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DE LOS USUARIOS ESTÁ FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES, POR LO TANTO, DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.