

**BEMEZCLA®**

**Z**

## *Mortero seco impermeable para afinados y estucos delgados*

**BEMEZCLA Z** ES UN MORTERO CEMENTICIO ESPECIALMENTE FORMULADO PARA REALIZAR RECUBRIMIENTOS DELGADOS SOBRE LADRILLOS, BLOQUES DE HORMIGÓN Y HORMIGÓN CELULAR. LOS REVESTIMIENTOS DE **BEMEZCLA Z** SON IMPERMEABLES EN APLICACIONES SOBRE SUPERFICIES VERTICALES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE SIN PRESIÓN DE AGUA.

### **PRECAUCIONES**

**BEMEZCLA Z** NO DEBE USARSE SOBRE SUPERFICIES DE YESO, NI APLICARSE SOBRE MADERA O PLÁSTICO. TAMPOCO ES RECOMENDABLE USARLO EN ANCLAJES Y ZONAS EXPUESTAS A ELEVADAS FUERZAS DE COMPRESIÓN O TRACCIÓN.

### **APLICACIÓN**

#### **PREPARACIÓN**

AMASAR EL CONTENIDO DEL SACO CON 6,8 A 7,6 LITROS DE AGUA EN UN RECIPIENTE PLÁSTICO O BATEA. UNA VEZ FORMADA UNA PASTA TRABAJABLE, PUEDE SER USADA DURANTE UNA HORA, REVOLVIÉNDOLA SI FUERA NECESARIO.

#### **COLOCACIÓN**

REMUEVA LOS RESTOS DE PINTURAS VIEJAS O PAPEL MURAL, LUEGO LIMPIE LAS PARTÍCULAS SUELTAS DE LA SUPERFICIE CON BROCHA O ESCOBILLÓN. ES NECESARIO HUMEDECER LAS SUPERFICIES SECAS APLICANDO UN POCO DE AGUA CON UNA BROCHA. EN CASO DE REPARACIONES, APLIQUE **BEMEZCLA Z** CON PLANA O ESPÁTULA. PARA ESTUCOS DELGADOS (MÍNIMO 5MM, MÁXIMO 10MM DE ESPESOR) APLIQUE **BEMEZCLA Z** CON LLANA Y PLATACHO.

EL ENDURECIMIENTO DE **BEMEZCLA Z** SE PRODUCE DESPUÉS DE 24 HORAS. PARA UN MEJOR FRAGUADO, ESPECIALMENTE EN DÍAS CALUROSOS, SE RECOMIENDA HUMEDECER LA APLICACIÓN DIARIAMENTE DURANTE 3 DÍAS.

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

AGUA DE AMASADO	: 0,17 A 0,19 LITROS DE AGUA POR CADA KILO DE <b>BEMEZCLA Z</b>
DENSIDAD	: 1,85 KILOS/DM3
ESPESOR MÁXIMO APLICABLE	: 10 MM
ESPESOR MÍNIMO RECOMENDABLE	: 5 MM
TEMPERATURA DE TRABAJO	: DESDE 5° C HASTA 23° C
RENDIMIENTO	: 1,62 KILOS/M2 POR CADA MM DE ESPESOR
TIEMPO DE TRABAJO	
UNA VEZ AMASADO	: 1 HORA APROXIMADAMENTE
DURACIÓN	: 6 MESES EN ENVASE SELLADO Y MANTENIDO BAJO TECHO EN AMBIENTE SECO
TAMAÑO DE ENVASES	: SACOS DE PAPEL DE 40 KILOS APROXIMADAMENTE

#### **IMPORTANTE**

LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES AQUÍ DESCRITOS CORRESPONDEN A ENSAYOS DE LABORATORIO Y ESTÁN BASADOS EN UNA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS. LOS USUARIOS QUEDAN EN LIBERTAD DE EFECTUAR LAS PRUEBAS Y ENSAYOS QUE ESTIMEN CONVENIENTES. EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DE LOS USUARIOS ESTÁ FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES, POR LO TANTO, DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.

**REVESTIMIENTO  
DE MUROS**