

Z PLUS

*Mortero seco impermeable para
afinados y estucos delgados sobre hormigón*

BEMEZCLA Z Plus ES UN MORTERO CEMENTICIO ESPECIALMENTE FORMULADO PARA REALIZAR RECUBRIMIENTOS DELGADOS O TALOCHADOS SOBRE LADRILLOS, BLOQUES DE HORMIGÓN Y HORMIGÓN CELULAR. LOS REVESTIMIENTOS CON **BEMEZCLA Z Plus** SON IMPERMEABLES EN APLICACIONES SOBRE SUPERFICIES VERTICALES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE SIN PRESIÓN DE AGUA.

PRECAUCIONES

BEMEZCLA Z Plus NO DEBE USARSE SOBRE SUPERFICIES DE YESO, NI APLICARSE SOBRE MADERA O PLÁSTICO. TAMPOCO ES RECOMENDABLE USARLO EN ANCLAJES Y ZONAS EXPUESTAS A ELEVADAS FUERZAS DE COMPRESIÓN O TRACCIÓN.

APLICACIÓN

PREPARACIÓN

MEZCLE 0,15 A 0,18 LITROS DE AGUA POR CADA KILO DE **BEMEZCLA Z Plus** EN UN RECIPIENTE PLÁSTICO. UNA VEZ FORMADA UNA PASTA TRABAJABLE, PUEDE SER USADA DURANTE UNA HORA, REVOLVIÉNDOLA SI FUERA NECESARIO.

COLOCACIÓN

REMUEVA LOS RESTOS DE PINTURAS VIEJAS O PAPEL MURAL, LUEGO LIMPIE LAS PARTÍCULAS SUeltas DE LA SUPERFICIE CON BROCHA O ESCOBILLON. ES NECESARIO HUMEDECER LAS SUPERFICIES SECAS APLICANDO UN POCO DE AGUA CON UNA BROCHA.

EN CASO DE REPARACIONES, APLIQUE **BEMEZCLA Z Plus** CON PLANA O ESPÁTULA. PARA ESTUCOS DELGADOS (MÍNIMO 5MM, MÁXIMO 10MM DE ESPESOR) APLIQUE **BEMEZCLA Z Plus** CON LLANA Y PLATACHO.

EL ENDURECIMIENTO DE **BEMEZCLA Z Plus** SE PRODUCE DESPUÉS DE 24 HORAS. PARA UN MEJOR FRAGUADO, ESPECIALMENTE EN DÍAS CALUROSOS, SE RECOMIENDA HUMEDECER LA APLICACIÓN DIARIAMENTE DURANTE 3 DÍAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AGUA DE AMASADO	: 0,15 A 0,18 LITROS DE AGUA POR CADA KILO DE BEMEZCLA Z Plus
DENSIDAD	: 1,85 Kg/dm ³
ESPEsor MÁXIMO APLICABLE	: 10 MM
ESPEsor MÍNIMO RECOMENDABLE	: 5 MM
TEMPERATURA DE TRABAJO	: DESDE 5° HASTA 23° C
RENDIMIENTO	: 1,62 Kg/m ² POR CADA MM DE ESPESOR
TIEMPO DE TRABAJO UNA VEZ AMASADO	: 1 HORA APROXIMADAMENTE
TAMAÑO DE ENVASES	: SACOS DE PAPEL DE 40 KG APROXIMADAMENTE
DURACIÓN	: 6 MESES EN ENVASE SELLADO Y MANTENIDO BAJO TECHO EN AMBIENTE SECO

IMPORTANTE

LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES AQUÍ DESCRITOS CORRESPONDEN A ENSAYOS DE LABORATORIO Y ESTÁN BASADOS EN UNA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS. LOS USUARIOS QUEDAN EN LIBERTAD DE EFECTUAR LAS PRUEBAS Y ENSAYOS QUE ESTIMEN CONVENIENTES. EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DE LOS USUARIOS ESTÁ FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES, POR LO TANTO, DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.