

# ESTUCO INTERIOR

*Mortero seco predosificado para estucar muros de hormigón y albañilerías*

**BEMEZCLA ESTUCO INTERIOR** ES UN MORTERO CEMENTICIO PREDOSIFICADO EN SECO FORMULADO ESPECIALMENTE PARA ESTUCAR MUROS DE HORMIGÓN Y ALBAÑILERÍAS.

#### PRECAUCIONES

**BEMEZCLA ESTUCO INTERIOR** NO DEBE UTILIZARSE SOBRE SUPERFICIES DE YESO, MADERA O PLÁSTICO. SI ES APLICADO SOBRE MUROS DE HORMIGÓN, ÉSTOS DEBEN ESTAR PUNTEREADOS O ESTAR RECUBIERTOS CON PUENTE DE ADHERENCIA PONTSTUCO.

#### APLICACIÓN

##### PREPARACIÓN

AMASAR EL CONTENIDO DEL SACO CON 6,4 A 7,4 LITROS DE AGUA EN UN RECIPIENTE PLÁSTICO O BATEA. UNA VEZ AMASADA Y FORMADA UNA PASTA TRABAJABLE, ÉSTA PUEDE SER UTILIZADA DURANTE UNA HORA, REVOLVIÉNDOLA SI FUESE NECESARIO. NO ADICIONAR MÁS AGUA DE LA RECOMENDADA Y NO MEZCLAR CON OTROS PRODUCTOS.

##### COLOCACIÓN

REMUEVA LOS RESTOS DE PINTURAS VIEJAS, PAPELES, YESOS Y TODO MATERIAL EXTRAÑO AL SUSTRATO. LUEGO LIMPIE LAS PARTÍCULAS SUeltas DE LA SUPERFICIE CON UNA BROCHA. SE RECOMIENDA HUMEDECER PREVIAMENTE LAS SUPERFICIES MUY ABSORBENTES.

YA PREPARADA LA SUPERFICIE, APLICAR **BEMEZCLA ESTUCO INTERIOR** EN CAPAS DE 15 MM. COMO MÁXIMO.

SI NECESITA CARGAR EN ESPESORES MAYORES SE RECOMIENDA APLICAR COMO PRIMERA CARGA EL PRODUCTO BEMEZCLA CARGA O CHICOTEÓ.

SE RECOMIENDA MANTENER LA HUMEDAD DE LOS ESTUCOS DURANTE 7 DÍAS.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AGUA DE AMASADO	: 0,16 A 0,185 LITROS DE AGUA POR CADA KILO DE <b>BEMEZCLA ESTUCO INTERIOR</b>
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	: > 80 Kgf/CM <sup>2</sup>
ADHERENCIA AL HORMIGÓN PUNTEREADO	: > 3 Kgf/CM <sup>2</sup>
ADHERENCIA AL HORMIGÓN CON PONTSTUCO	: > 3 Kgf/CM <sup>2</sup>
TIEMPO DE TRABAJO UNA VEZ AMASADO	: 1 HORA APROXIMADAMENTE
RENDIMIENTO ENVASE	: 22 LITROS POR SACO DE 40 KILOS APROXIMADAMENTE
DURACIÓN	: 6 MESES EN ENVASE SELLADO Y MANTENIDO BAJO TECHO, EN AMBIENTE SECO
TAMAÑO DE ENVASES	: SACOS DE PAPEL DE 40 KILOS APROXIMADAMENTE

#### IMPORTANTE

LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES AQUÍ DESCRITOS CORRESPONDEN A ENSAYOS DE LABORATORIO Y ESTÁN BASADOS EN UNA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS. LOS USUARIOS QUEDAN EN LIBERTAD DE EFECTUAR LAS PRUEBAS Y ENSAYOS QUE ESTIMEN CONVENIENTES. EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DE LOS USUARIOS ESTÁ FUERA DE NUESTRO CONTROL Y ES, POR LO TANTO, DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.