

ANTICORROSIVO FERROBUNT

DESCRIPCIÓN: Pintura formulada con resinas alquídicas reforzadas, aceites naturales, y pigmentos inhibidores.

PROPIEDADES: Producto anticorrosivo para ser utilizado en protección de techos metálicos ferrosos, de alta pigmentación y terminación brillante. Se puede considerar como un esmalte anticorrosivo.

APLICACIÓN: Puede ser aplicado preferentemente con brocha o pistola. Se recomienda una aplicación mínima de dos manos. El producto puede quedar como única capa de terminación, no siendo necesaria su protección con otro tipo de pintura.

DILUYENTE: Como diluyente del producto y para limpieza de herramientas o equipos, usar Aguarrás Mineral o Diluyente Sintético. Para aplicación a pistola, usar Diluyente Sintético.

USOS: Como anticorrosivo y terminación en planchas de acero limpias, planchas zincadas o aluminizadas previo decapado o fosfatizado, se puede utilizar como protección de tejas de madera, protección de estructuras tales como galpones, puentes y construcciones de metal, concreto o ladrillo.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES: En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, óxidos, cascarillas de laminación, material disgregado y otros contaminantes. Las superficies de zinc o zinc-alum, deberán ser sometidas a decapado o fosfatizado antes de la aplicación de este producto.

RENDIMIENTO: Dependiendo del tipo de superficie, puede alcanzar unos 40 - 45 (m²/Gal) por mano.

SECADO: Seca al tacto entre 6 y 8 horas (20°C). Para aplicación de manos sucesivas, se debe esperar 12 a 16 horas. Secado duro en 24 horas.

COLORES: Blanco, Amarillo, Rojo y colores según pedido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	
Peso específico	0.97+/- 0.02 (gr/cm ³)
Sólidos en peso	47.25 +/- 1 %
Sólidos en volumen	0.05 +/- 1 %

ENVASE: Se presenta en:	
1 galón	3.785 lt.
5 galones	18.925 lt
50 galones	189.25 lt.

