

# ANTICORROSIVO BUNT TIPO ASIMET 2

**DESCRIPCIÓN:** Pintura formulada con resinas alquídicas-ftálicas modificadas con aceites naturales, pigmentos inhibidores (Fosfato de Zinc, Óxidos de Hierro), cargas y aditivos, cuyas proporciones cumplen con la especificación ASIMET 2.

**PROPIEDADES:** Producto anticorrosivo para ser utilizado en protección a metales ferrosos.

**APLICACIÓN:** Puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola. Se recomienda una aplicación mínima de dos manos. Para asegurar el cubrimiento total por mano, se recomienda usar dos colores alternados. El producto debe ser protegido con otra pintura tipo Óleo o Esmalte, como terminación. Se puede aplicar terminaciones de productos base acuosa.

**DILUYENTE:** Como diluyente del producto y para limpieza de herramientas o equipos, usar Aguarrás Mineral o Diluyente Sintético. Para aplicación a pistola, usar Diluyente Sintético.

**USOS:** Como imprimación en todo tipo de metales ferrosos tales como planchas, perfiles, pilares y cerchas.

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:** En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, óxidos, cascarillas de laminación y otros contaminantes. La duración y calidad de la aplicación dependerá del grado de limpieza del sustrato. (Ver normas SSPC o similares)

**RENDIMIENTO:** Su rendimiento, dependiendo del tipo de superficie, puede alcanzar unos 40-45 (m<sup>2</sup>/Gal) por mano.

**SECADO:** Seca al tacto entre 2 y 4 horas (20°C). Para aplicación de manos sucesivas, se debe esperar 12 a 16 horas. Secado duro en 24 horas. Secado final en 4 días.

**COLORES:** Rojo, Amarillo, Verde, Gris.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	
Peso específico	1.05 +/- 0.02 (gr/cm <sup>3</sup> )
Sólidos en peso	51.39 +/- 1 %
Sólidos en volumen	41.90 +/- 1 %

ENVASE: Se presenta en:	
1 galón	3.785 lt.
5 galones	18.925 lt
50 galones	189.25 lt.

